



spol. s r.o.®

tel.: +420 376 502 111

fax: +420 376 502 116

e-mail: chejn@chejn.cz

http: //www.chejn.cz

číslo
13**TECHNICKÝ LIST****ASILIKOS**verze
19-01-05**Charakteristika:**

Materiál pro pískování a otryskávání ASILIKOS je syntetická skelná tavenina aluminium silikátů bez volné kyseliny křemičité

Chemické složení: SiO₂ 48 - 51 %, Al₂O₃ 28 - 34 %, Fe₂O₃ 8 - 12 %, K₂O 3 - 5 %, CaO 2 - 5 %

Přednosti:

- prostředek bez volné kyseliny křemičité – nehrozí nebezpečí vzniku silikózy
- vhodný tvar zrn pro pískování a otryskávání
- tvrdost podle Mohse 7 - 8
- minimální obsah toxických, karcinogenních a silikogenních složek
- neobsahuje žádné nebezpečné vodou rozpustné látky

Použití:

- pískování
- otryskávání
- vsypy podlah a do betonů

Fyzikální parametry:

Specifická hmotnost 2,5 - 2,6 g/cm³

Značení:

ASILIKOS se značí dle následujícího příkladu:

ASILIKOS 0,25 - 1,4 mm: ASILIKOS název výrobku
0,25 - 1,4 mm zrnitost výrobku

Dodávané typy:

Běžné zrnitosti: 0,25 - 1,40 mm 0,50 - 1,40 mm 0,25 - 2,00 mm 0,25 - 2,80 mm

Zrnitosti na objednávku: 0,25 - 0,50 mm 0,25 - 1,00 mm 0,50 - 1,00 mm 0,50 - 2,00 mm 0,50 - 2,80 mm
 1,00 - 1,40 mm 1,00 - 2,00 mm 1,00 - 2,80 mm 1,40 - 2,00 mm 1,40 - 2,80 mm

Speciální zrnitosti: 0,09 - 0,25 mm 0,09 - 0,50 mm

Balení:

- standardně papírové pytle 50 kg na paletě EUR po 1050 kg, paleta opatřena fólií
- ostatní balení po dohodě (volně ložené, big bag)

Skladování:

suchý sklad

Certifikace, jakost:

ASILIKOS je vyráběn dle normy DIN 8201 část 10. Dále je certifikován institutem BIA na obsah karcinogenních a silikogenních látek. Zároveň je k dispozici prohlášení o shodě a bezpečnostní technický list.